Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA

Edición: Abril 2003
Sustituye la de fecha: Enero 2002

1. Producto: ***BARNIZ al agua: EXTERIOR Multicolor TR*** **Cód. A2 111 0000**
EXTERIOR Multicolor AM **Cód. A2 111 1606**

Protector *acrílico semibrillante de calidad para la protección y decoración de superficies de madera en exteriores.*

*** Alta resistencia a los rayos UV.**
*** Excelente brochabilidad.**
*** Flexible.**
*** Acabado impecable.**
*** Amplia gama de colores.**
*** Baja contaminación ambiental.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Acrílico.
* Acabado: Semibrillante.
* Color: Bases para teñir con el sistema MULTICOLOR.
* Rendimiento: 14-16 m2/lt y mano, según estado de la superficie.
* Densidad: 1,03+-0,03 kg/lt
* Viscosidad: 65-70 K.U
* Volumen de sólidos: 41 ± 1%.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa.
* Secado: 3-4 horas.
* Repintado: 8-10 horas.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

Las superficies de la madera deben lijarse para eliminar la fibra suelta. Asimismo, deberán estar exentas de polvo y suciedades.
En maderas no grasas es recomendable hacer un tratamiento previo con FONDO CONSERVANTE DE LA MADERA, para prevenir las agresiones climatológicas. Este deberá estar completamente seco y el grado de humedad de la madera entre un 11 y un 14%.

3.2. Repintado:

Si el barniz viejo tiene buena adherencia, lijarlo para quitar brillo y suciedades y eliminar el polvo. Barnices o pinturas viejos en mal estado se deberán eliminar completamente y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine.* **Teléfono 902 100 089**

FICHA TECNICA

Producto: ***BARNIZ al agua EXTERIOR Multicolor TR*** **Cód. A2 111 0000**

BARNIZ al agua EXTERIOR Multicolor AM **Cód. A2 111 1606**

4. Modo de empleo:

* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
* Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
* Aplicar dos o tres manos a brocha, lijando la primera, después de seca. Emplear papel de 180 al 200.
* La temperatura debe estar por encima de los 5ºC y la Humedad Relativa por debajo del 70%.
* Los tiempos de secado y lijado se dan para unos valores de 20ºC y 60% de H.R.. Condiciones más desfavorables afectan sensiblemente a los mismos.

* Limpiar manchas y útiles empleados con agua, antes que se sequen. Después será necesario DISOLVENTE UNIVERSAL

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 2 lt. - 0,500 lt.

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

El BARNIZ al agua EXTERIOR MULTICOLOR fue especialmente formulado para proteger la madera del sol, la lluvia y soportar los cambios bruscos de temperatura, con todo lo cual se producen dilataciones que el barniz debe seguir sin cuartear.
La excepcional resistencia a los rayos UV, por un lado, junto a la posibilidad de utilizar la Base AM (con Oxido de Hierro transparente) permiten obtener una elevada protección de la madera, así como una decoración personalizada, a partir de la amplia gama de tonalidades que ofrece.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantías sobre los resultados finales ya que estos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.